

BESTRUN MF EH SB

BSTRUNMFEH

Нестареющая защитная обувь с низкой посадкой в безметалловом исполнении ЕН

Safety Jogger Защитная обувь BESTRUN METAL FREE EH обеспечивает превосходную защиту и комфорт в условиях повышенного риска. Они обладают устойчивостью к воздействию масла и скольжению, защитой от стали и поддержкой осанки.

Верх обуви	Action Barton Кожа		
Подкладка	Сетка		
Стелька	Стелька SJ foam		
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)		
Подошва	BASF ПУ/BASF ПУ		
Подносок	Композитный		
Категория	SB / PS, SR, SC, WPA, LG, E, CI, FO		
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315		
Вес образца	0.655 kg		
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024		























Подошва устойчива к воздействию МБС

Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



Пропускающий воздух, кожаный верх

Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Неметаллическая

Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



Защита от электродуги (EH) (не сертифицирован по TP TC)

Защитная обувь от электродуги (ЕН) имеет не проводит электрический ток. Обувь снижает вероятность поражения электрическим током в сухих условиях.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.

Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.





Отрасли:

Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:

Грязная среда, Теплые поверхности, Сухое место, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20345
Верх обуви	Action Barton Кожа			
	Верх: паропроницаемость	мг/см²/ч	1.97	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	MΓ/CM ²	20	≥ 15
Подкладка	Сетка			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/см²/ч	86.31	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	MΓ/CM ²	691	≥ 20
Стелька	Стелька SJ foam			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Подошва	BASF ПУ/BASF ПУ			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	MM ³	33	≤ 150
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	Трение	0.39	≥ 0.31
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	Трение	0.37	≥ 0.36
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	Трение	0.28	≥ 0.19
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	Трение	0.27	≥ 0.22
	Антистатический показатель	МегаОм	N/A	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	N/A	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	26	≥ 20
Подносок	Композитный			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	ММ	N/A	N/A
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	ММ	N/A	N/A
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	ММ	15.0	≥ 14
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	MM	23.0	≥ 14

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.



