



**Industri:**  
Logistik, Perakitan, Otomotif, Industri

**Lingkungan sekitar:**  
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

**Petunjuk perawatan:**  
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

|                 | Deskripsi                                                            | Unit pengukuran            | Hasil       | EN ISO 20345 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| Bahan atas      | <b>TPU, Jaring</b>                                                   |                            |             |              |
|                 | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air                            | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 91.1        | ≥ 0.8        |
|                 | Sisi atas: koefisien uap air                                         | mg / cm <sup>2</sup>       | 729         | ≥ 15         |
| Lapisan dalam   | <b>jaring daur ulang</b>                                             |                            |             |              |
|                 | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air                              | mg / cm <sup>2</sup> / jam | 91.1        | ≥ 2          |
|                 | Lapisan: koefisien uap air                                           | mg / cm <sup>2</sup>       | 729         | ≥ 20         |
| Sol dalam       | <b>Sol SJ FOAM FEATHER</b>                                           |                            |             |              |
|                 | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)         | siklus                     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Menjalankan sol | <b>SC Busa/Karet (NBR)</b>                                           |                            |             |              |
|                 | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)                           | mm <sup>3</sup>            | 92          | ≤ 150        |
|                 | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan         | gesekan                    | 0.42        | ≥ 0.31       |
|                 | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan        | gesekan                    | 0.41        | ≥ 0.36       |
|                 | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan      | gesekan                    | 0.43        | ≥ 0.19       |
|                 | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan     | gesekan                    | 0.42        | ≥ 0.22       |
|                 | Nilai antistatis                                                     | MegaOhm                    | 4.9         | 0.1 - 1000   |
|                 | Nilai ESD                                                            | MegaOhm                    | 0.85        | 0.1 - 100    |
|                 | Penyerapan energi pada tumit                                         | J                          | 24          | ≥ 20         |
| Atas            | <b>KARBON</b>                                                        |                            |             |              |
|                 | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)   | mm                         | NA          | N/A          |
|                 | Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN) | mm                         | NA          | N/A          |
|                 | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)   | mm                         | 15          | ≥ 14         |
|                 | Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)   | mm                         | 20          | ≥ 14         |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.