

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

Отрасли:

Кейтеринг, Химическая, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская, Производство

Окружающая среда:

Сухое место, Неровные поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

|            | Описание                                                 | Единица измерения | Результат   | EN ISO 20345 |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Верх обуви | Action Nappa Кожа                                        |                   |             |              |
|            | Верх: паропроницаемость                                  | мг/см²/ч          | 2.03        | ≥ 0.8        |
|            | Верх: коэффициент водяного пара                          | мг/см²            | 21          | ≥ 15         |
| Подкладка  | Cambrella                                                |                   |             |              |
|            | Подкладка: паропроницаемость                             | мг/см²/ч          | 18.27       | ≥ 2          |
|            | Подкладка: коэффициент водяного пара                     | мг/см²            | 147         | ≥ 20         |
| Стелька    | Стелька SJ foam                                          |                   |             |              |
|            | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | циклы             | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Подошва    | ПУ/ПУ                                                    |                   |             |              |
|            | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)          | мм³               | 46          | ≤ 150        |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка             | Трение            | 0.35        | ≥ 0.28       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть     | Трение            | 0.35        | ≥ 0.32       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка             | Трение            | 0.14        | ≥ 0.13       |
|            | Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть     | Трение            | 0.18        | ≥ 0.18       |
|            | Антистатический показатель                               | MegaОм            | 66.7        | 0.1 - 1000   |
|            | Электростатический разряд (ESD)                          | MegaОм            | N/A         | 0.1 - 100    |
| Подносок   | Метал                                                    |                   |             |              |
|            | Поглощение энергии пяткой                                | J                 | 29          | ≥ 20         |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)            | мм                | N/A         | N/A          |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)          | мм                | N/A         | N/A          |
|            | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)            | мм                | 16          | ≥ 14         |
|            | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)          | мм                | 18          | ≥ 14         |

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com